

PU 010 Uitvlakkend lijm-schuim

unieke oplossing voor platte daken


Aabo Trading presenteert voor de platte dakenbranche PU 010 universeel lijm-schuim. Het is een alles-in-één product dat in legio situaties erg veel tijdswinst oplevert.

Bij ongelijke renovatiedakvlakken vol met gaten en oneffenheden is het tot ca 15mm hoogte overbruggende PU 010 daklijmschuim een fantastische oplossing. Op redelijk vlakke ondergronden kan de dakdekker onmiddellijk op de vers met PU 010 gelijkde dakisolatieplaten lopen... PU 010 is geschikt om zowel de dakisolatie op de ondergrond alsook de rugvlies-gecacheerde dakbedekking op de dakisolatie te lijmen.

PU 010 hecht goed op gemeneraliseerde dakbedekkingen, bitumineuze damprembanen en/of oude dakbanen met bezand oppervlak. Het kan isolatieplaten die op de ondergrond steunen –dus niet weg kunnen glijden- ook prima schuin en zelfs verticaal verlijmen. PU 010 lijm-schuim hardt elastisch uit...

PU 010 uitvlakkend lijm-schuim kan zelfs kleine afschotcorrecties maken (evt. opspieën). Het is een oplosmiddelvrij 1-componentig vochtuithardend, niet na-expanderend, laag opschuimend, oneffenheden overbruggend lijm-schuim.

Het is geschikt voor nagenoeg alle dakondergronden en dakisolatiematerialen en hecht uitstekend op rugvlies-gecacheerde dakbanen van bitumen en kunststof.



PU 010 is (na 20x schudden van de spuitbus) direct gebruiksklaar (dus geen aanmeng tijdverlies) en wordt razendsnel verwerkt zonder elektriciteit en zonder compressor. PU 010 vult gaten en oneffenheden en drukt de isolatie of dakbedekking niet omhoog en tast ook EPS en XPS niet aan. PU 010 lijmt geschikte ondergronden en de te verlijmen producten zo goed dat aanvullend mechanisch fixeren niet nodig is (m.u.v. noodzakelijke kimfixatie of kimballast-tegels). PU 010 wordt ook gebruikt om isolatie op isolatie te lijmen. Gelijmde producten mogen direct met beleid belopen worden. PU 010 lijmt schoon, er ontstaat geen afval. Lijmstrepen om 25-30cm ca 5cm uit de zijkant houden zodat schuim niet zijwaarts "uitpuilt". PU 010 hecht uitstekend op lichtvochtige ondergronden.. (niet op ondergronden met een waterfilm). Max dakhelling 10-15 graden.

PU 010 bindt snel af. Huidvorming ontstaat binnen 10 minuten en de vaste eindvorm binnen ca 30-40 minuten. Max. kracht binnen 3 uur. PU 010 is dankzij het PU schuimpistool met stelschroef uitstekend doseerbaar.. Attentie: bus omgekeerd, dus met ventiel naar beneden leegschuimen. PU 010 is normaliter voldoende voor ca. 13-15m2 dakoppervlak per 750ml spuitbus.. afhankelijk van de dosering per lijmschuimstreep. PU 010 onder "vlamhitte"-reflecterende AaboVlamBase onderlaag blijft intact als daar een toplaag volledig op gebrand wordt. PU 010 is toepasbaar vanaf 5 graden Celsius (de inhoud dient minimaal 10 graden Celsius te zijn). Max temperatuur 30-35 graden.

Eisen ondergrond: schoon, stofvrij, vetvrij, cementsluiervrij • Bussen rechtopstaand opslaan en vervoeren • Niet meer lijm aanbrengen dan binnen 3-5 minuten kan worden afgedekt • Onderhoud schuimpistool: na meerdere bussen doorspuiten met AA-290 pistoolreiniger en smeren met AA-291 smeerspray • Voorkom oververhitting boven 40 graden Celsius • (bussen op warme dagen zo lang mogelijk in de overdozen laten dus uit directe zon) • Hechting op aluminium en op PE is minder geschikt (altijd test uitvoeren op elke discutabele ondergrond) • Hoeveelheid lijm en aantal lijmschrepen en rupsdiameter afstemmen op te lijmen lagen, de onderconstructie en de gewenste windweerstand. • Bij afschotcorrectie niet eerder op de al dan niet "opgespiede" isolatieplaten lopen dan 40-60 minuten na verlijming. • Draag handschoenen tijdens de verwerking en lees het productveiligheidsblad dat bij elk Aabo-filiaal verkrijgbaar is.



*Rood = actiepistool

Groen = heavy duty pistool

AABO

TRADING

AABO TRADING Zoetermeer bv
Tel. 024-6782010, Fax 079-3421008
AABO TRADING Nijmegen bv
Tel. 024-6782020, Fax 024-3790079

AABO TRADING Eindhoven bv
Tel. 024-6782030, Fax 040-2570055
AABO TRADING Breda bv
Tel. 024-6782090, Fax 076-5498995

AABO TRADING Zwijndrecht bv
Tel. 024-6782040, Fax 078-6105059
AABO TRADING Beverwijk bv
Tel. 024-6782050, Fax 025-1224557

AABO TRADING Deventer bv
Tel. 024-6782060, Fax 057-0657776
AABO TRADING Drachten bv
Tel. 024-6782001, Fax 051-2544363

AABO TRADING Utrecht bv
Tel. 024-6782015, Fax 030-2413585
AABO TRADING Almere bv
Tel. 024-6782035, Fax 036-5298026