

PLURA R PA 5 KG/MQ TRUE BLACK M 1 X 5



EN 13707
EN13859-1
13

Productnaam:

PLURA R PA 5 KG/MQ TRUE BLACK M 1 X 5

Beschrijving:

PLURA R PA 5 KG/MQ TRUE BLACK M 1 X 5 is een SPECIAL gemodificeerd bitumen membraam met versterkte polyester wapening.

Type-, partij of serienummer

Batchnummer, zie verpakking.

Producent:

Aabo Trading Company BV - Postbus 75 - 6640 AB - Beuningen

Verwerking:

Verwerking	Aantal lagen	Methode van applicatie	Hechting	Type
Dak	Dubbellaags / Meerlaags	Brander	Volledig verkleefd	Toplaag
Onder tegels	Enkellaags / Dubbel- laags/ Meerlaags	Brander	Volledig verkleefd	Toplaag

Type applicatie:

Flexibele banen voor waterafdichting - Gewapende bitumen dakbanen voor waterafdichtingen, EN 13707.

Flexibele banen voor waterafdichtingen: Deel 1: Folies voor schubvormig gelegde dakbedekkingen, EN 13859-1.

Notified Body:

Geharmoniseerde norm:	Instituut/Lab	Not Code	Conformity certificaat / Test rapport
13707	SGS INTRON	0958	0958-CPR-2045/2
EN13859-1		1211	

Versie:

1



Alles voor het dak.

www.aabo.nl

PLURA R PA 5 KG/MQ TRUE BLACK M 1 X 5

Essentiële kenmerken	Norm	Eenheid	Waarde / resultaat		Tolerantie
Type compound			SPECIAL		
Inlage			Versterkte polyester wapening		
Afwerking bovenzijde			Mineraal		
Afwerking onderzijde			PE brandfolie		
Lengte	EN 1848-1	m	5		± 1 %
Breedte	EN 1848-1	m	1		± 1 %
Treksterkte (L / Br)	EN 12311-1	N / 5 cm	600	500	± 20 %
Breukrek (L / Br)	EN 12311-1	%	35	35	± 15 abs
Nageldoorscheursterkte (L / Br)	EN 12310-1	N	150	150	± 30 %
Afschuifsterkte overlap (L / Br)	EN 12317-1	N / 5 cm	500	400	± 20 %
Koude buigtemperatuur	EN 1109	°C	-10		≤
Vloeiverstand	EN 1110	°C	120		≤
Waterdichtheid	EN 1928	kPa	60		≥
Dimensionele stabiliteit (L / Br)	EN 1107-1	%	0,3		≤
Vliegvlamverstand	EN 13501-5		F ROOF		
Brandklasse	EN 13501-1		F		

Instructie kopoverlappen branden met Plura R

Kopoverlappen branden van Plura R is een kunst. Veel dakdekkers branden mooie kopoverlappen voor het zicht maar deze zijn niet waterdicht. Als je ze lostrekt dan zie je de leislag van de onderliggende rol en dat is absoluut niet wenselijk.

Voordat de Plura R, bij de kopoverlap, de onderliggende Plura R rol overdekt moet de onderliggende rol met de brandervlam extreem hard worden verwarmd en tot zo goed als vloeibare bitumen zijn gestookt waarin haar eigen leislag reeds wil wegzinken...

Als je daarna de kopoverlap afmaakt door de bovenliggende Plura R rol daar overheen te branden dan vloeit deze eigenlijk te snel want deze rol is gemaakt om veel dun vloeibare bitumen te geven.

Direct daarna moet de overdekkende rol zeer uitgebreid en zeer zorgvuldig worden aangedrukt.. daarbij puilt de bitumen van de onderliggende laag langs haar eigen leislag laag omhoog en maakt contact met de snelvloeiende bitumen vanaf de bovenzijde.

De leislag (of granulaatkorrels) zijn nu individueel volledig omhuld met bitumen en kunnen omdat zij elkaar niet meer raken binnen in de eindoverlap en ook geen vocht meer aan elkaar doorgeven waardoor de overlap niet kan los vriezen en ook niet door inwendige blaasvorming gaat disfunctioneren.

Voorschrift Aabo Trading ingaande vanaf 2012:

Plura R is niet geschikt voor overlagen van kale (bezande of betalkte) daken, maar enkel voor onderlagen van platte daken met leislag of granulaat

Dakoppervlakken mogen geen plassen staand water hebben maar dienen een effectief afschot hebben waardoor regenwater direct van het dak wordt afgevoerd..

Schades zoals blazen, pimping, craquele en andere aantasting bij daken met een gebrekkig afschot en plassen staand water zijn niet gedekt..

Dakbedekkingssystemen met deze toplaagdakrol dienen tenminste 2-laags te zijn en de lagen dienen onderling volledig dus 100% homogeen met elkaar versmolten (zonder lucht of vochtinsluiting) te zijn zodat de waterdichtheid, voor het belangrijkste deel, door een 2 laags pakket wordt geborgd.

Daken moeten om aantasting en disfunctioneren te voorkomen jaarlijks (en bij bladrijke omgevingen zelfs meermaals per jaar) door een deskundig bedrijf onderhouden te worden.

Hierbij dient sprake van een onderhoudscontract met daarin reinigend, inspectief en correctief onderhoud.



Álles voor het dak.

www.aabo.nl