

Declaration of Performance N° TOPBLACKSL+5,029032018

AaboTop+ Speedline 470 Black Mineral 5x1



- Productcode:**
VAP155BS-12F3,6SL5,0
- Type-, partij-, of serienummer**
Zie verpakking van het product
- Toepassing**
Flexibele banen voor waterafdichting - Gewapende bitumen dakbanen voor waterafdichtingen, EN 13707
- Gegevens fabrikant:**
Aabo Trading Company BV - Postbus 75 - 6640 AB - Beuningen
- Gegevens distributeur**
Nvt
- Verificatie- en beoordelingssysteem**

Geharmoniseerde norm:	AVCP Systeem
13707:2004	AVCP 2+

7. Notified body (hEN)

Geharmoniseerde norm:	Instituut/Lab	Not Code	Conformity certificaat / Test rapport
13707	Certiquality	0546	0546-CPR 25809

De notified body heeft de inspectie van de productiecontrole uitgevoerd onder System 2+ en heeft het conformiteitscertificaat afgegeven.

8. Notified body (ETA)

Nvt

9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Eenheid	Prestaties		Geharmoniseerde norm
Vliegvuurbestendigheid	Klasse	F (roof)		EN 13707
Brandklasse	Klasse	NPD		
Waterdichtheid	kPa	60		
Maximale treksterkte L / Br (RT)	N / 5 cm	750	550	
Breukrek L / Br (AR)	%	40	40	
Weerstand tegen worteldoorgroei	-	NPD		
Statische ponsweerstand	kg	15		
Dynamische ponsweerstand	mm	900		
Nageldoorscheursterkte L / Br (RL)	N	150	150	
Pelsterkte overlap (MLM)	N / 5 cm	NPD	NPD	
Afschuifsterkte overlap L / Br (MLG)	N / 5 cm			
Koude buigtemperatuur	°C	- 12		
Duurzaamheid na veroudering				
Kunstmatige veroudering (lange termijn blootstelling) (S)	°C	NPD		
UV veroudering (U)	Visueel	NPD		
Gevaarlijke stoffen		Dit product bevat geen asbest of teer		

Toleranties (RT) = $\pm 20\%$, (AR) = $\pm 15\%$, (RL) = $\pm 30\%$.
(MLM) = Alleen voor éénlaags mechanisch bevestigd.
(MNL) = alleen voor éénlaags of groendak

(S) = alleen voor toplaag en éénlaags met licht en permanente externe verharding.
(U) = alleen voor toplaag en éénlaags zonder externe verharding



Alles voor het dak.

www.aabo.nl

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.


Gevaarlijke stoffen: vanwege de afwezigheid van Europese geharmoniseerde test methoden moet de verificatie en declaratie van uitloging en samenstelling worden gedaan rekening houdend met de nationale regelgeving in het land van gebruik.

Instructie kopoverlappen branden met gemineraliseerde toplagen

Kopoverlappen branden van gemineraliseerde toplagen gaat vaak mis. Veel dakdekkers branden mooie kopoverlappen voor het zicht maar deze zijn niet waterdicht. Als je ze lostrekt dan zie je de leislag van de onderliggende rol en dat is absoluut niet wenselijk.

Voordat de gemineraliseerde toplaag, bij de kopoverlap, de onderliggende gemineraliseerde toplaag overdekt moet de onderliggende rol met de brandervlam extreem hard worden verwarmd en tot zo goed als vloeibare bitumen zijn gestookt waarin haar eigen leislag reeds wil wegzinken... Als je daarna de kopoverlap afmaakt door de bovenliggende (overdekkende) gemineraliseerde toplaag daar overheen te branden dan dient deze ook op het laatste stuk zeer grondig gebrand te worden en ook daarbij goed te vloeien. Direct daarna moet de overdekkend aangebrachte rol zeer uitgebreid en zeer zorgvuldig worden aangedrukt.. daarbij puilt de bitumen van de onderliggende gemineraliseerde laag langs haar eigen leislag laag omhoog en maakt contact met de vloeibaar gestookte bitumen vanaf de overdekkende bovenliggende rol. De leislag (of granulaatkorrels) zijn nu individueel volledig omhuld met bitumen en kunnen omdat zij elkaar niet meer raken binnen in de eindoverlap en dus ook geen vocht meer aan elkaar doorgeven waardoor de overlap niet kan los vriezen en ook niet door inwendige blaasvorming gaat disfunctioneren. Vermijd zoveel als mogelijk tegennaden: de overdekkende kopoverlap laag moet waar mogelijk "naar beneden" in de richting van het afschot gericht zijn.

Beuningen 29/03/2018



Hans Cobussen / Directeur Aabo Trading