

AaboTop+ Speedline TrueBlack Gran 7,5x1



EN 13707:2004
17

Productnaam:

AaboTop+ Speedline TrueBlack Gran 7,5x1

Beschrijving:

AaboTop+ Speedline TrueBlack Gran 7,5x1 is een APP gemodificeerd bitumen membraam met non woven polyester wapening.

Type-, partij of serienummer

Batchnummer, zie verpakking.

Producent:

Aabo Trading Company BV - Postbus 75 - 6640 AB - Beuningen

Type applicatie:

Flexibele banen voor waterafdichting - Gewapende bitumen dakbanen voor waterafdichtingen, EN 13707.

Notified Body:

Geharmoniseerde norm:	Instituut/Lab	Not Code	Conformity certificaat / Test rapport
13707	Certiquality	0546	0546-CPR 25809

Versie:

1



Alles voor het dak.

www.aabo.nl

AaboTop+ Speedline TrueBlack Gran 7,5x1

Essentiële kenmerken	Norm	Eenheid	Waarde / resultaat		Tolerantie
Type compound			APP gemodificeerd bitumen		
Inlage			Polyester wapening		
Afwerking bovenzijde			Granulaat		
Afwerking onderzijde			PE brandfolie		
Visuele defecten	EN 1850-1		Pass		
Dikte (gemeten op de leislag)	EN 1849-1	mm	4,50		- 10 %
Lengte	EN 1848-1	m	7,5		- 1 %
Breedte	EN 1848-1	m	1		- 1 %
Rechtheid	EN 1848-1	mm	max 15		Pass
Maximale treksterkte (L / Br)	EN 12311-1	N / 5 cm	750	550	- 20 %
Breukrek (L / Br)	EN 12311-1	%	40	40	- 15 abs
Nageldoorscheursterkte (L / Br)	EN 12310-1	N	150	150	
Statische ponsweerstand	EN 12730-A	Kg	15		
Dynamische ponsweerstand	EN 12691	mm	900		
Afschuifsterkte overlap (L / Br)	EN 12317-1	N / 5 cm	NPD	NPD	- 20 %
Pelsterkte overlap (L / Br)	EN 12316-1	N / 5 cm			NPD
Koude buigtemperatuur	EN 1109	°C	- 12		Pass
Koude buigtemperatuur (verouderd)	EN 1296	°C	NPD		+ 15
UV veroudering (visuele defecten)	EN 1297				
Waterdichtheid	EN 1928	kPa	60		
Waterdamp doorlaatbaarheid	EN 1931	$\mu \times 1.000$	20		NPD
Waterdamp doorlaatbaarheid (verouderd)	EN 1296	$\mu \times 1.000$			NPD
Vorm stabiliteit (Nieuw / verouderd)	EN 1110	°C	130	130	Pass
Dimensionele stabiliteit (L / Br)	EN 1107-1	%	- 0,25	0,15	Pass
Wortelbestendigheid	EN 13948				NPD
Vliegvuurweerstand	EN 13501-5		F ROOF		NPD
Brandklasse	EN 13501-1		NPD		
Minerale afstrooilaaag (verlies)	EN 12039	%	- 30 Max		Pass

Dit product bevat geen asbest of teer.

Instructie kopoverlappen branden met gemineraliseerde toplagen

Kopoverlappen branden van gemineraliseerde toplagen gaat vaak mis. Veel dakdekkers branden mooie kopoverlappen voor het zicht maar deze zijn niet waterdicht. Als je ze lostrekt dan zie je de leislag van de onderliggende rol en dat is absoluut niet wenselijk.

Voordat de gemineraliseerde toplaag, bij de kopoverlap, de onderliggende gemineraliseerde toplaag overdekt moet de onderliggende rol met de brandervlam extreem hard worden verwarmd en tot zo goed als vloeibare bitumen zijn gestookt waarin haar eigen leislag reeds wil wegzinken... Als je daarna de kopoverlap afmaakt door de bovenliggende (overdekkende) gemineraliseerde toplaag daar overheen te branden dan dient deze ook op het laatste stuk zeer grondig gebrand te worden en ook daarbij goed te vloeien. Direct daarna moet de overdekkend aangebrachte rol zeer uitgebreid en zeer zorgvuldig worden aangedrukt.. daarbij puilt de bitumen van de onderliggende gemineraliseerde laag langs haar eigen leislag laag omhoog en maakt contact met de vloeibaar gestookte bitumen vanaf de overdekkende bovenliggende rol. De leislag (of granulaatkorrels) zijn nu individueel volledig omhuld met bitumen en kunnen omdat zij elkaar niet meer raken binnen in de eindoverlap en dus ook geen vocht meer aan elkaar doorgeven waardoor de overlap niet kan los vriezen en ook niet door inwendige blaasvorming gaat disfunctioneren. Vermijd zoveel als mogelijk tegennaden: de overdekkende kopoverlap laag moet waar mogelijk "naar beneden" in de richting van het afschot gericht zijn.



Alles voor het dak.

www.aabo.nl