

AABO HIGHWAY and BRIDGE GUM 4 MM



EN 13707
EN 14695
17

Productnaam:

AABO HIGHWAY and BRIDGE GUM 4 MM

Beschrijving:

AABO HIGHWAY and BRIDGE GUM 4 MM is een APP gemodificeerd bitumen membraam met polyester wapening.

Type-, partij of serienummer

Batchnummer, zie verpakking.

Producent:

Aabo Trading Company BV - Postbus 75 - 6640 AB - Beuningen

Verwerking:

Verwerking	Aantal lagen	Methode van applicatie	Hechting	Type
Dak	Dubbel / Meerlaags	Brander	Volledig verkleefd	Toplaag, Complementaire laag, Zware bescherming
Brugdek	Dubbel / Meerlaags	Brander	Volledig verkleefd	Toplaag, Complementaire laag, Zware bescherming

Type applicatie:

Flexibele banen voor waterafdichting - Gewapende bitumen dakbanen voor waterafdichtingen, EN 13707.

Flexibele banen voor waterafdichting - Gewapende bitumen banen voor waterafdichtingssystemen voor betonnen brugdekken en andere betonnen oppervlakken bestemd voor voertuigen, EN 14695.

Notified Body:

Geharmoniseerde norm:	Instituut/Lab	Not Code	Conformity certificaat / Test rapport
13707	SGS INTRON	0120	0958-CPR-2017
14695	SGS INTRON	0120	0958-CPD-DK0701

Versie:

1



Alles voor het dak.

www.aabo.nl

AABO HIGHWAY and BRIDGE GUM 4 MM

Essentiële kenmerken	Norm	Eenheid	Waarde / resultaat		Tolerantie
Type compound			APP gemodificeerd bitumen		
Inlage			Polyester wapening		
Afwerking bovenzijde			Sand		
Afwerking onderzijde			PE brandfolie		
Visuele defecten	EN 1850-1		Nee		
Dikte	EN 1849-1	mm	4		+/- 5 %
Lengte	EN 1848-1	m	5,5		± 1 %
Breedte	EN 1848-1	m	1		± 1 %
Treksterkte (L / Br)	EN 12311-1	N / 5 cm	1200	1000	± 20 %
Breukrek (L / Br)	EN 12311-1	%	40	40	± 15 abs
Nageldoorscheursterkte (L / Br)	EN 12310-1	N	300	300	± 30 %
Statische ponsweerstand	EN 12730	Kg	25		≥
Dynamische ponsweerstand	EN 12691	mm	1750		≥
Afschuifsterkte overlap (L / Br)	EN 12317-1	N / 5 cm	1100	900	± 20 %
Koude buigtemperatuur	EN 1109	°C	- 10		≤
Vloeiweerstand	EN 1110	°C	120		≤
Waterdichtheid	EN 1928	kPa	60		
Dimensionele stabiliteit (L / Br)	EN 1107-1	%	0,5		≤
Vlieg vuurweerstand	EN 13501-5		F ROOF		
Brandklasse	EN 13501-1		F		

Voorschrift Aabo Trading ingaande vanaf 2012:

Onze dakbedekkingstoplagen zonder fabrieksmatige leislage of granulaat afwerking moeten vanwege klimatologisch gewijzigde omstandigheden tijdig van een additionele bescherm laag krijgen voordat veroudering door o.a. UV een nadelige impact op de bitumenbovenzijde krijgt zoals pimpling of craquele.

Dakoppervlakken mogen geen plassen staand water hebben maar dienen een effectief afschot hebben waardoor regenwater direct van het dak wordt afgevoerd..

Schades zoals blazen, pimpling, craquele en andere aantasting bij daken met een gebrekkig afschot en plassen staand water zijn niet gedekt..

Dakbedekkingssystemen met deze toplaagdakrol dienen tenminste 2-laags te zijn en de lagen dienen onderling volledig dus 100% homogeen met elkaar versmolten (zonder lucht of vochtinsluiting) te zijn zodat de waterdichtheid, voor het belangrijkste deel, door een 2 laags pakket wordt geborgd.

Daken moeten om aantasting en disfunctioneren te voorkomen jaarlijks (en bij bladrijke omgevingen zelfs meermaals per jaar) door een deskundig bedrijf onderhouden te worden.

Hierbij dient sprake van een onderhoudscontract met daarin reinigend, inspectief en correctief onderhoud.



Alles voor het dak.

www.aabo.nl