

AABOGUM CO 470 HEAVY TALC M 1 X 7,5



EN 13707
17

Productnaam:

AABOGUM CO 470 HEAVY TALC M 1 X 7,5

Beschrijving:

AABOGUM CO 470 HEAVY TALC M 1 X 7,5 is een APP gemodificeerd bitumen membraam met versterkte polyester wapening.

Type-, partij of serienummer

Batchnummer, zie verpakking.

Producent:

Aabo Trading Company BV - Postbus 75 - 6640 AB - Beuningen

Verwerking:

Verwerking	Aantal lagen	Methode van applicatie	Hechting	Type
Dak	Dubbellaags / Meerlaags	Brander	Volledig verkleefd	Complementaire laag, Toplaag

Type applicatie:

Flexibele banen voor waterafdichting - Gewapende bitumen dakbanen voor waterafdichtingen, EN 13707.

Notified Body:

Geharmoniseerde norm:	Instituut/Lab	Not Code	Conformity certificaat / Test rapport
13707	SGS INTRON	0120	0958-CPR-2017

Versie:

1



Alles voor het dak.

www.aabo.nl

AABOGUM CO 470 HEAVY TALC M 1 X 7,5

Essentiële kenmerken	Norm	Eenheid	Waarde / resultaat		Tolerantie
Type compound			APP gemodificeerd bitumen		
Inlage			Versterkte polyester wapening		
Afwerking bovenzijde			Talc		
Afwerking onderzijde			PE brandfolie		
Visuele defecten	EN 1850-1		Nee		
Dikte	EN 1849-1	mm	4		+/- 5 %
Lengte	EN 1848-1	m	7,5		± 1 %
Breedte	EN 1848-1	m	1		± 1 %
Treksterkte (L / Br)	EN 12311-1	N / 5 cm	700	500	± 20 %
Breukrek (L / Br)	EN 12311-1	%	40	40	± 15 abs
Nageldoorscheursterkte (L / Br)	EN 12310-1	N	150	150	± 30 %
Statische ponsweerstand	EN 12730	Kg	15		≥
Dynamische ponsweerstand	EN 12691	mm	900		≥
Afschuifsterkte overlap (L / Br)	EN 12317-1	N / 5 cm	600	400	± 20 %
Koude buigtemperatuur	EN 1109	°C	- 10		≤
Vloeiweerstand	EN 1110	°C	120		≤
Waterdichtheid	EN 1928	kPa	60		
Dimensionele stabiliteit (L / Br)	EN 1107-1	%	0,3		≤
Minerale afstrooilaag (verlies)	EN 12039	%	NPD		≤
Vliegvuurweerstand	EN 13501-5		F ROOF		
Brandklasse	EN 13501-1		F		

Voorschrift Aabo Trading ingaande vanaf 2012:

Onze dakbedekkingstoplagen zonder fabrieksmatige leislage of granulaat afwerking moeten vanwege klimatologisch gewijzigde omstandigheden tijdig van een additionele bescherm laag krijgen voordat veroudering door o.a. UV een nadelige impact op de bitumenbovenzijde krijgt zoals pimpling of craquele.

Dakoppervlakken mogen geen plassen staand water hebben maar dienen een effectief afschot hebben waardoor regenwater direct van het dak wordt afgevoerd..

Schades zoals blazen, pimpling, craquele en andere aantasting bij daken met een gebrekkig afschot en plassen staand water zijn niet gedekt..

Dakbedekkingssystemen met deze toplaagdakrol dienen tenminste 2-laags te zijn en de lagen dienen onderling volledig dus 100% homogeen met elkaar versmolten (zonder lucht of vochtinsluiting) te zijn zodat de waterdichtheid, voor het belangrijkste deel, door een 2 laags pakket wordt geborgd.

Daken moeten om aantasting en disfunctioneren te voorkomen jaarlijks (en bij bladrijke omgevingen zelfs meermaals per jaar) door een deskundig bedrijf onderhouden te worden.

Hierbij dient sprake van een onderhoudscontract met daarin reinigend, inspectief en correctief onderhoud.



Alles voor het dak.

www.aabo.nl