

VLAMBASE P 1,8 MM + VELO H105



EN 13707
17

Productnaam:

VLAMBASE P 1,8 MM + VELO H105

Beschrijving:

VLAMBASE P 1,8 MM + VELO H105 is een APP gemodificeerd bitumen membraam met versterkte polyester wapening.

Type-, partij of serienummer

Batchnummer, zie verpakking.

Producent:

Aabo Trading Company BV - Postbus 75 - 6640 AB - Beuningen

Product:

Verwerking	Aantal lagen	Methode van applicatie	Hechting	Type
Dak	Dubbellaags / Meerlaags	Brander / Mechanisch	Volledig verkleefd	Complementaire laag

Versie:

1



Alles voor het dak.

www.aabo.nl

VLAMBASE P 1,8 MM + VELO H105

Essentiële kenmerken	Norm	Eenheid	Waarde / resultaat		Tolerantie
Type compound			APP gemodificeerd bitumen		
Inlage			Glasvlies		
Afwerking bovenzijde			PE brandfolie		
Afwerking onderzijde			Polyester		
Lengte	EN 1848-1	m	15		± 1 %
Breedte	EN 1848-1	m	1,05		± 1 %
Dikte	EN 1849-1	mm	2 op overlap		+/- 5 %
Visuele defecten	EN 1850-1		Nee		
Maximale treksterkte (L / Br)	EN 12311-1	N / 5 cm	350	200	± 20 %
Breukrek (L / Br)	EN 12311-1	%	2	2	± 15 ABS
Nageldoorscheursterkte (L / Br)	EN 12310-1	N	70	70	± 30 %
Statische ponsweerstand	EN 12730	Kg	5		≥
Dynamische ponsweerstand	EN 12691	mm	500		≥
Afschuifsterkte overlap (L / Br)	EN 12317-1	N / 5 cm	120	250	± 20 %
Koude buigtemperatuur	EN 1109	°C	-10		≤
Vloeiweerstand	EN 1110	°C	120		≤
Waterdichtheid	EN 1928	kPa	60		≥
Dimensionele stabiliteit	EN 1107-1	%	NPD		≤
Minerale afstrooilaag (verlies)	EN 12039	%	NPD		≤
Vlieg vuurweerstand	EN 13501-5		F ROOF		
Brandklasse	EN 13501-1		F		

Deze onderlaagdakrol vormt een belangrijke schakel in een voor Aabo Trading verplicht 2-laags dakstelsel.

Deze onderlaag en de bitumen toplaag dienen onderling volledig dus 100% homogeen met elkaar versmolten te zijn (zonder lucht of vochtinsluiting) zodat de waterdichtheid, voor het belangrijkste deel, door een 2 laags pakket wordt geborgd.

Dit voorkomt dat aantasting van een toplaag tot lekkages kan leiden.



Alles voor het dak.

www.aabo.nl