ALLBASE MEC 3 MM

CE
EN 13707
19

Productnaam:
ALLBASE MEC 3MM

Beschrijving:
ALLBASE MEC 3MM is een APP gemodificeerd bitumen membraam met non woven polyester wapening.

Type-, partij of serienummer
Batchnummer, zie verpakking.

Producent:
Aabo Trading Company BV - Postbus 75 - 6640 AB - Beuningen

Type applicatie:
Flexibele banen voor waterafdichting - Gewapende bitumen dakbanen voor waterafdichtingen, EN 13707.

Notified Body:

Geharmoniseerde norm:	Instituut/Lab	Not Code	Conformity certificaat / Test rapport
13707	**Certiquality**	**0546**	**0546-CPR 25809**

Versie:
1

Aan de gegevens in dit document kunnen geen rechten ontleend worden. Zie voor meer informatie onze disclaimer op www.aabo.nl.

ALLBASE MEC 3 MM

Essentiële kenmerken	Norm	Eenheid	Waarde / resultaat		Tolerantie
Type compound			APP gemodificeerd bitumen		
Inlage			Polyester wapening		
Afwerking bovenzijde			Talc		
Afwerking onderzijde			PE brandfolie		
Visuele defecten	EN 1850-1		Pass		
Dikte	EN 1849-1	mm	3		- 10 %
Lengte	EN 1848-1	m	10		- 1 %
Breedte	EN 1848-1	m	1		- 1 %
Rechtheid	EN 1848-1	mm	max 20		Pass
Maximale treksterkte (L / Br)	EN 12311-1	N / 5 cm	600	400	- 20 %
Breukrek (L / Br)	EN 12311-1	%	40	40	- 15 abs
Nageldoorscheursterkte (L / Br)	EN 12310-1	N	140	140	
Statische ponsweerstand	EN 12730-A	Kg	15		
Dynamische ponsweerstand	EN 12691	mm	800		
Afschuifsterkte overlap (L / Br)	EN 12317-1	N / 5 cm	NPD	NPD	
Pelsterkte overlap (L / Br)	EN 12316-1	N / 5 cm	NPD	NPD	
Koude buigtemperatuur	EN 1109	^{0}C	- 10		Pass
Koude buigtemperatuur (verouderd)	EN 1296	^{0}C	NPD		
UV veroudering (visuele defecten)	EN 1297		Pass		
Waterdichtheid	EN 1928	kPa	60		
Waterdamp doorlaatbaarheid	EN 1931	μ x 1.000	20		NPD
Waterdamp doorlaatbaarheid (verouderd)	EN 1296	μ x 1.000			NPD
Vorm stabiliteit (Nieuw / verouderd)	EN 1110	^{0}C	120	120	Pass
Dimensionele stabiliteit (L / Br)	EN 1107-1	%	- 0,25	0,15	Pass
Wortelbestendigheid	EN 13948				NPD
Vliegvuurweerstand	EN 13501-5		NPD		NPD
Brandklasse	EN 13501-1		NPD		
Minerale afstrooilaag (verlies)	EN 12039	%			Pass

Dit product bevat geen asbest of teer.

Deze onderlaagdakrol vormt een belangrijke schakel in een voor Aabo Trading verplicht 2-laags daksysteem.
Deze onderlaag en de bitumen toplaag dienen onderling volledig dus 100% homogeen met elkaar versmolten te zijn (zonder lucht of vochtinsluiting) zodat de waterdichtheid, voor het belangrijkste deel, door een 2 laags pakket wordt geborgd.
Dit voorkomt dat aantasting van een toplaag tot lekkages kan leiden.

Aan de gegevens in dit document kunnen geen rechten ontleend worden. Zie voor meer informatie onze disclaimer op www.aabo.nl.