

ALLBASE P14 3 MM SAND



EN 13707
EN13859-1
17

Productnaam:

AllBase P14 3MM Sand

Beschrijving:

AllBase P14 3MM Sand is een APP gemodificeerd bitumen membraam.

Type-, partij of serienummer

Batchnummer, zie verpakking.

Producent:

Aabo Trading Company BV - Postbus 75 - 6640 AB - Beuningen

Product:

Toepassing	Norm	Certificaat	Aantal lagen	Aanbrengmethode	Type applicatie	Type
Dak	EN13707	GB14/92056	Dubbellaags / Meerlaags	Brander / Mechanisch	Volledig verkleefd	Complementaire laag
Onder tegels	EN13859-1					

Versie:

1



Alles voor het dak.

www.aabo.nl

ALLBASE P14 3 MM SAND

Essentiële kenmerken	Norm	Eenheid	Waarde / resultaat		Tolerantie
Type compound			APP gemodificeerd bitumen		
Inlage			Fc polyester		
Afwerking bovenzijde			Sand		
Afwerking onderzijde			PE brandfolie		
Lengte	EN 1848-1	m	7		± 1 %
Breedte	EN 1848-1	m	1		± 1 %
Dikte	EN 1849-1	mm	3		± 5 %
Maximale treksterkte (L / Br)	EN 12311-1	N / 5 cm	500	400	± 20 %
Breukrek (L / Br)	EN 12311-1	%	35	35	± 15
Nageldoorscheursterkte (L / Br)	EN 12310-1	N	150	150	- 0,3
Statische ponsweerstand	EN 12730	Kg	15		
Dynamische ponsweerstand	EN 12691	mm	900		
Afschuifsterkte overlap (L / Br)	EN 12317-1	N / 5 cm	400	300	± 20 %
Koude buigtemperatuur	EN 1109	°C	-10		
Koude buigtemperatuur (verouderd)	EN 1296 EN 1109	°C	5		
Vloeiweerstand	EN 1110	°C	120		
Vloeiweerstand (verouderd)	EN 1296 EN 1110	°C	110		
Waterdichtheid	EN 1928	kPa	60		
Dimensionele stabiliteit	EN 1107-1	%	0,5		
Vlieg vuurweerstand	EN 13501-5		F ROOF		
Brandklasse	EN 13501-1		F		

Dit product bevat geen gevaarlijke stoffen

Deze onderlaagdakrol vormt een belangrijke schakel in een voor Aabo Trading verplicht 2-laags daksysteem.

Deze onderlaag en de bitumen toplaag dienen onderling volledig dus 100% homogeen met elkaar versmolten te zijn (zonder lucht of vochtinsluiting) zodat de waterdichtheid, voor het belangrijkste deel, door een 2 laags pakket wordt geborgd.

Dit voorkomt dat aantasting van een toplaag tot lekkages kan leiden.



Alles voor het dak.

www.aabo.nl