

AABO BOND 470 SAND



EN 13707:2013
EN 13969:2004 / A1:2006
17

Productnaam:

AABO BOND 470 SAND

Beschrijving:

AABO BOND 470 SAND is een versterkt bitumen membraam met non woven polyester glasvlies wapening.

Type-, partij of serienummer

Batchnummer, zie verpakking.

Producent:

Aabo Trading Company BV - Postbus 75 - 6640 AB - Beuningen

Type applicatie:

Flexibele banen voor waterafdichting - Gewapende bitumen dakbanen voor waterafdichtingen, EN 13707:2013.
Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bitumen banen tegen optrekkend vocht inclusief bitumen banen voor kelder en fundatie afdichtingen, EN 13969:2004 / A1:2006.

Notified Body:

Geharmoniseerde norm:	Instituut/Lab	Not Code	Conformity certificaat / Test rapport
EN13707:2013; EN13969:2004 / A1:2006	SGS INTRON	1381	1381-CPR-495 20/10/2017

Versie:

1



Álles voor het dak.

www.aabo.nl

AABO BOND 470 SAND

Essentiële kenmerken	Norm	Eenheid	Waarde / resultaat		Tolerantie
Type compound			APP gemodificeerd bitumen		
Inlage			Polyester glasvlies wapening		
Afwerking bovenzijde			SAND		
Afwerking onderzijde			PE brandfolie		
Visuele defecten	EN1850-1:2001		PASSED		
Dikte	EN1849-1:1999	mm	4		± 0,2
Lengte	EN1848-1:1999	m	7,5	6	- 1 %
Breedte	EN1848-1:1999	m	1		- 1 %
Rechttheid	EN1848-1:1999	mm	PASSED		20 mm / 10 m
Maximale treksterkte (L / Br)	EN12311-1:1999	N / 50 mm	700	600	- 20 %
Breukrek (L / Br)	EN12311-1:1999	%	40	40	- 15
Nageldoorscheursterkte (L / Br)	EEN12310-1:1999	N	150	150	- 30 %
Statische ponsweerstand	EN12730-A:2015	Kg	15		≥
Dynamische ponsweerstand	EN12691-A:2006	mm	1000		
Pelsterkte overlap	EN12316-1:1999	N / 50 mm	50	50	- 20
Afschuifsterkte overlap (L / Br)	EN12317-1:1999	N / 50 mm	700	600	- 20 %
Koude buigtemperatuur	EN1109:2013	°C	- 12		≤
Vloeiweerstand	EN1110:2010	°C	130		≥
Waterdichtheid	EN1928-B:2000	kPa			
Waterdamp doorlaatbaarheid	EN1931:2000	μ	20.000		
			M.d. C.d.		
Dimensionele stabiliteit (L / Br)	EN1107-1:1999	%	± 0,3	± 0,3	≤
Wortelbestendigheid	EN13948:2007		NPD		
Duurzaamheid: visuele defecten na veroudering	EN1297:2004/EN1850-1:1999		PASSED		PASSED
Duurzaamheid: vloeiweerstand bij verhoogde temperaturen na veroudering	EN1296:2000/EN1110:2010		120		- 10
Duurzaamheid: waterdichtheid na kunstmatige veroudering	EN1296:2000/EN1928-B:2000	kPa	PASSED		≥ 60
Duurzaamheid: waterdichtheid tegen chemicaliën	EN1296:2000/EN1847:2009		NPD		
Vlieg vuurweerstand	EN1187:2012/EN13501-5:2005+A1:2009	Klasse	Froof		
Brandklasse	EN11925-2:2010/EN13501-1:2007+A1:2009	Klasse	E		

Dit product bevat geen asbest of teer.

Voorschrift Aabo Trading ingaande vanaf 2012:

Onze dakbedekkingstoplagen zonder fabrieksmatige leislage of granulaat afwerking moeten vanwege klimatologisch gewijzigde omstandigheden tijdig van een additionele bescherm laag krijgen voordat veroudering door o.a. UV een nadelige impact op de bitumenbovenzijde krijgt zoals pimpling of craquele.

Dakoppervlakken mogen geen plassen staand water hebben maar dienen een effectief afschot hebben waardoor regenwater direct van het dak wordt afgevoerd..

Schades zoals blazen, pimpling, craquele en andere aantasting bij daken met een gebrekkig afschot en plassen staand water zijn niet gedekt..

Dakbedekkingssystemen met deze toplaagdakrol dienen tenminste 2-laags te zijn en de lagen dienen onderling volledig dus 100% homogeen met elkaar versmolten (zonder lucht of vochtinsluiting) te zijn zodat de waterdichtheid, voor het belangrijkste deel, door een 2 laags pakket wordt geborgd.

Daken moeten om aantasting en disfunctioneren te voorkomen jaarlijks (en bij bladrijke omgevingen zelfs meermaals per jaar) door een deskundig bedrijf onderhouden te worden.

Hierbij dient sprake van een onderhoudscontract met daarin reinigend, inspectief en correctief onderhoud.



Alles voor het dak.

www.aabo.nl