AaboGum CO Heavy Talc+

CE
EN 13707:2004
17

Productnaam:
AaboGum CO Heavy Talc+

Beschrijving:
AaboGum CO Heavy Talc+ is een APP gemodificeerd bitumen membraam met non woven polyester wapening.

Type-, partij of serienummer
Batchnummer, zie verpakking.

Producent:
Aabo Trading Company BV - Postbus 75 - 6640 AB - Beuningen

Verwerking:

Verwerking	Aantal lagen	Methode van applicatie	Type
Dak	**Dubbellaags / Meerlaags**	**Brander**	**Onder, of tussenlaag in meerlaagssysteem**

Type applicatie:
Flexibele banen voor waterafdichting - Gewapende bitumen dakbanen voor waterafdichtingen, EN 13707.

Notified Body:

Geharmoniseerde norm:	Instituut/Lab	Not Code	Conformity certificaat / Test rapport
13707	**Certiquality**	**0546**	**0546-CPR 25809**

Versie:
1

Aan de gegevens in dit document kunnen geen rechten ontleend worden. Zie voor meer informatie onze disclaimer op www.aabo.nl.

AaboGum CO Heavy Talc+

Essentiële kenmerken	Norm	Eenheid	Waarde / resultaat		Tolerantie
Type compound			APP gemodificeerd bitumen		
Inlage			Polyester wapening		
Afwerking bovenzijde			Talc		
Afwerking onderzijde			PE brandfolie		
Visuele defecten	EN 1850-1		Pass		
Dikte	EN 1849-1	mm	4,00		- 10 %
Lengte	EN 1848-1	m	6,00		- 1 %
Breedte	EN 1848-1	m	1		- 1 %
Rechtheid	EN 1848-1	mm	max 12		Pass
Maximale treksterkte (L / Br)	EN 12311-1	N / 5 cm	750	550	- 20 %
Breukrek (L / Br)	EN 12311-1	%	40	40	- 15 abs
Nageldoorscheursterkte (L / Br)	EN 12310-1	N	150	150	
Statische ponsweerstand	EN 12730-A	Kg	15		
Dynamische ponsweerstand	EN 12691	mm	900		
Afschuifsterkte overlap (L / Br)	EN 12317-1	N / 5 cm	NPD	NPD	- 20 %
Pelsterkte overlap (L / Br)	EN 12316-1	N / 5 cm			-20
Koude buigtemperatuur	EN 1109	^{0}C	- 12		Pass
Koude buigtemperatuur (verouderd)	EN 1296	^{0}C	NPD		+ 15
UV veroudering (visuele defecten)	EN 1297				
Waterdichtheid	EN 1928	kPa	60		
Waterdamp doorlaatbaarheid	EN 1931	μ x 1.000	20		NPD
Waterdamp doorlaatbaarheid (verouderd)	EN 1296	μ x 1.000			NPD
Vorm stabiliteit (Nieuw / verouderd)	EN 1110	^{0}C	130		Pass
Dimensionele stabiliteit (L / Br)	EN 1107-1	%	- 0,25	0,15	Pass
Wortelbestendigheid	EN 13948				NPD
Vliegvuurweerstand	EN 13501-5		F ROOF		NPD
Brandklasse	EN 13501-1		NPD		
Minerale afstrooilaag (verlies)	EN 12039	%	- 30 Max		Pass
Dit product bevat geen asbest of teer.					

Voorschrift Aabo Trading ingaande vanaf 2012:
Onze dakbedekkingstoplagen zonder fabrieksmatige leislag of granulaat afwerking moeten vanwege klimatologisch gewijzigde omstandigheden tijdig van een additionele beschermlaag krijgen voordat veroudering door o.a. UV een nadelige impact op de bitumenbovenzijde krijgt zoals pimpling of craquele.
Dakoppervlakken mogen geen plassen staand water hebben maar dienen een effectief afschot hebben waardoor regenwater direct van het dak wordt afgevoerd..
Schades zoals blazen, pimpling. craquele en andere aantasting bij daken met een gebrekkig afschot en plassen staand water zijn niet gedekt..
Dakbedekkingssystemen met deze toplaagdakrol dienen tenminste 2-laags te zijn en de lagen dienen onderling volledig dus 100% homogeen met elkaar versmolten (zonder lucht of vochtinsluiting) te zijn zodat de waterdichtheid, voor het belangrijkste deel, door een 2 laags pakket wordt geborgd.
Daken moeten om aantasting en disfunctioneren te voorkomen jaarlijks (en bij bladrijke omgevingen zelfs meermaals per jaar) door een deskundig bedrijf onderhouden te worden.
Hierbij dient sprake van een onderhoudscontract met daarin reinigend, inspectief en correctief onderhoud.

Aan de gegevens in dit document kunnen geen rechten ontleend worden. Zie voor meer informatie onze disclaimer op www.aabo.nl.