

Declaration of Performance N° GUMHEAVYTALC+6M29032018

AaboGum CO Heavy Talc+



EN 13707:2004
17

- Productcode:**
VAP155TC-12F4,0G6,0
- Type-, partij-, of serienummer**
Zie verpakking van het product
- Toepassing**
Flexibele banen voor waterafdichting - Gewapende bitumen dakbanen voor waterafdichtingen EN 13707
Dubbellaags of meerlaags
- Gegevens fabrikant:**
Aabo Trading Company BV - Postbus 75 - 6640 AB - Beuningen
- Gegevens distributeur**
Nvt
- Verificatie- en beoordelingssysteem**

Geharmoniseerde norm:	AVCP Systeem
13707:2004	AVCP 2+

7. Notified body (hEN)

Geharmoniseerde norm:	Instituut/Lab	Not Code	Conformity certificaat / Test rapport
13707	Certiquality	0546	0546-CPR 25809

De notified body heeft de inspectie van de productiecontrole uitgevoerd onder System 2+ en heeft het conformiteitscertificaat afgegeven.

8. Notified body (ETA)

Nvt

9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Eenheid	Prestaties		Geharmoniseerde norm
Vliegvuurbestendigheid	Klasse	F (roof)		EN 13707
Brandklasse	Klasse	NPD		
Waterdichtheid	kPa	60		
Maximale treksterkte L / Br (RT)	N / 5 cm	750	550	
Breukrek L / Br (AR)	%	40	40	
Weerstand tegen worteldoorgroei	-	NPD		
Statische ponsweerstand	kg	15		
Dynamische ponsweerstand	mm	900		
Nageldoorscheursterkte L / Br (RL)	N	150	150	
Pelsterkte overlap (MLM)	N / 5 cm	NPD	NPD	
Afschuifsterkte overlap L / Br (MLG)	N / 5 cm			
Koude buigtemperatuur	°C	- 12		
Duurzaamheid na veroudering				
Kunstmatige veroudering (lange termijn blootstelling) (S)	°C	NPD		
UV veroudering (U)	Visueel	NPD		
Gevaarlijke stoffen		Dit product bevat geen asbest of teer		

Toleranties (RT) = ± 20 %, (AR) = ± 15, (RL) = ± 30 %.
(MLM) = Alleen voor éénlaags mechanisch bevestigd.
(MNL) = alleen voor éénlaags of groendak

(S) = alleen voor toplaat en éénlaags met licht en permanente externe verharding.
(U) = alleen voor toplaat en éénlaags zonder externe verharding



Alles voor het dak.

www.aabo.nl

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Gevaarlijke stoffen: vanwege de afwezigheid van Europese geharmoniseerde test methoden moet de verificatie en declaratie van uitloging en samenstelling worden gedaan rekening houdend met de nationale regelgeving in het land van gebruik.

11. Voorschrift Aabo Trading ingaande vanaf 2012:

Onze dakbedekkingstoplagen zonder fabrieksmatige leislage of granulaat afwerking moeten vanwege klimatologisch gewijzigde omstandigheden tijdig van een additionele bescherm laag krijgen voordat veroudering door o.a. UV een nadelige impact op de bitumenbovenzijde krijgt zoals pimpling of craquele. Dakoppervlakken mogen geen plassen staand water hebben maar dienen een effectief afschot hebben waardoor regenwater direct van het dak wordt afgevoerd..

Schades zoals blazen, pimpling, craquele en andere aantasting bij daken met een gebrekkig afschot en plassen staand water zijn niet gedekt..

Dakbedekkingssystemen met deze toplaagdakrol dienen tenminste 2-laags te zijn en de lagen dienen onderling volledig dus 100% homogeen met elkaar versmolten (zonder lucht of vochtinsluiting) te zijn zodat de waterdichtheid, voor het belangrijkste deel, door een 2 laags pakket wordt geborgd.

Daken moeten om aantasting en disfunctioneren te voorkomen jaarlijks (en bij bladrijke omgevingen zelfs meermaals per jaar) door een deskundig bedrijf onderhouden te worden.

Hierbij dient sprake van een onderhoudscontract met daarin reinigend, inspectief en correctief onderhoud.

Beuningen 29/03/2018



Hans Cobussen / Directeur Aabo Trading