

AABOBOND 470 SAND ANTIRADICE M1 X 6

**Productnaam:**

AABOBOND 470 SAND ANTIRADICE M1 X 6

Beschrijving:

AABOBOND 470 SAND ANTIRADICE M1 X 6 is een APP gemodificeerd bitumen membraam met versterkte polyester wapening.

Type-, partij of serienummer

Batchnummer, zie verpakking.

Producent:

Aabo Trading Company BV - Postbus 75 - 6640 AB - Beuningen

Type applicatie:

Flexibele banen voor waterafdichting - Gewapende bitumen dakbanen voor waterafdichtingen, EN 13707.

Certificaat:

GB14/92056

EN 13707:2013
EN 13969:2007
EN 13859-1:2010
EN 13970:2007
EN 14695:2010
17

Essentiële kenmerken	Norm	Eenheid	Waarde / resultaat		Tolerantie
Type compound			APP gemodificeerd bitumen		
Inlage			Versterkt polyester		
Afwerking bovenzijde			Zand		
Afwerking onderzijde			PE brandfolie		
Visuele defecten	EN 1850-1		NO		
Dikte	EN 1849-1	mm	4		+ / - 5 %
Lengte	EN 1848-1	m	6		± 1 %
Breedte	EN 1848-1	m	1		± 1 %
Maximale treksterkte (L / Br)	EN 12311-1	N / 5 cm	700	500	± 20 %
Breukrek (L / Br)	EN 12311-1	%	40	40	± 15 ABS
Nageldoorscheursterkte (L / Br)	EN 12310-1	N	150	150	± 30 %
Statische ponsweerstand	EN 12730	kg	15		≥
Dynamische ponsweerstand	EN 12691	mm	900		≥
Afschuifsterkte overlap (L / Br)	EN 12317-1	N / 5 cm	600	400	± 20 %
Koude buigtemperatuur	EN 1109	°C	- 10		≤
Koude buigtemperatuur (verouderd)	EN 1296 EN 1109	°C	5		≤
Vloeiweerstand	EN 1110	°C	120		≤
Vloeiweerstand (verouderd)	EN 1296 EN 1110	°C	110		≤
Waterdichtheid	EN 1928	kPa	60		≥
Dimensionele stabiliteit	EN 1107-1	%	0,3		≤
Wortelbestendigheid			Pass		
Vliegvuurweerstand	EN 13501-5		F ROOF		
Brandklasse	EN 13501-1		F		
Dit product bevat geen gevaarlijke stoffen					



Alles voor het dak.

www.aabo.nl

AABOBOND 470 SAND ANTIRADICE M1 X 6

Voorschrift Aabo Trading ingaande vanaf 2012:

Onze dakbedekkingstoplagen zonder fabrieksmatige leislage of granulaat afwerking moeten vanwege klimatologisch gewijzigde omstandigheden tijdig van een additionele bescherm laag krijgen voordat veroudering door o.a. UV een nadelige impact op de bitumenbovenzijde krijgt zoals pimpling of craquele. Dakoppervlakken mogen geen plassen staand water hebben maar dienen een effectief afschot hebben waardoor regenwater direct van het dak wordt afgevoerd.. Schades zoals blazen, pimpling, craquele en andere aantasting bij daken met een gebrekkig afschot en plassen staand water zijn niet gedekt.. Dakbedekkingssystemen met deze toplaagdakrol dienen tenminste 2-laags te zijn en de lagen dienen onderling volledig dus 100% homogeen met elkaar versmolten (zonder lucht of vochtinsluiting) te zijn zodat de waterdichtheid, voor het belangrijkste deel, door een 2 laags pakket wordt geborgd. Daken moeten om aantasting en disfunctioneren te voorkomen jaarlijks (en bij bladrijke omgevingen zelfs meermaals per jaar) door een deskundig bedrijf onderhouden te worden. Hierbij dient sprake van een onderhoudscontract met daarin reinigend, inspectief en correctief onderhoud.



Alles voor het dak.

www.aabo.nl