

Leginstructies

Granuflex® rubber dak- galerijtegels

Algemene instructies

De tegels dienen droog te worden opgeslagen met voldoende lucht circulatie. Wanneer ze langer dan 2 maanden worden opgeslagen dient de verpakking te worden verwijderd.

Granuflex dak- galerijtegels zijn vochtdoorlatend, om de drainerende werking te optimaliseren adviseren wij u om de tegels minimaal 48 uur na plaatsing te reinigen met warm water voorzien van (neutraal) schoonmaakmiddel. U kunt gebruik maken van b.v. een (niet te harde) bezem.

Neemt u voor het leggen altijd eerst de exacte maat van de tegels op.

Leginstructies

De tegels dienen op een harde, niet indeukbare ondergrond te worden geplaatst. Bij installatie op bijvoorbeeld zand vervalt onze garantie. Wij bevelen aan om na het bepalen van het type tegel eerst een leg plan te maken om onnodig snij afval te voorkomen.

In verband met rek en krimp van rubber (natuurlijke werking) dient u rekening te houden met een maattolerantie (lengte / breedte) van 1,5%. Houd u ten aller tijde voldoende ruimte rondom de vloer zodat deze kan werken. De vrije ruimte rondom de vloer kunt u b.v. opvullen met kiezelstenen. (of vergelijkbaar)

U dient ervoor te zorgen dat de waterafvoer onder de rubber tegels goed geregeld is door de vloer op afschot te leggen. De tegels kunnen op maat gemaakt worden met een scherp mes of met een decoupeerzaag met grof zaagblad.

Verlijmen

De dak- galerij tegels zijn getoetst op windbelasting (Nederland), om te voldoen aan deze waarden is het noodzakelijk om de tegels altijd onderling te verlijmen (zijanten tegels) met Granuflex® rubberlijm. (Tevens wordt door het verlijmen mogelijke naadvorming door rek en krimp voorkomen.) Worden de dak- galerijtegels buiten de aanbevolen windgebieden gebruikt dan is montage aan de ondergrond noodzakelijk om mogelijk opwaaien te voorkomen. Dit kan b.v. door middel van het aanbrengen van een dotje lijm op de hoeken en op 4 andere punten verspreid over de tegel. (test altijd eerst of de ondergrond geschikt is om de tegels op te verlijmen.) Afhankelijk van de luchtvochtigheid dient te vloer 24 uur te drogen voordat hij wordt belopen.

Met een Granuflex® kitkoker kunt u ca. 12 m2 tegels installeren, uitgaande van verlijming zijkanten. Bij verlijming onderling en op de ondergrond kunt u uitgaan van ca. 6m2 per kitkoker.

Onderhoud

Losse elementen als zand, takjes, bladeren etc. dienen regelmatig met een bezem te worden verwijderd. De vloer kan worden schoongemaakt met een niet agressief (neutraal) schoonmaakmiddel.



Alles voor het dak.

www.aabo.nl

Aabo Trading Almere B.V.
T:088-9965535, alme@aabo.nl
Aabo Trading Amsterdam B.V.
T:088-9965545, amst@aabo.nl
Aabo Trading Arnhem B.V.
T:088-9965580, arnh@aabo.nl
Aabo Trading Beverwijk B.V.
T:088-9965550, beve@aabo.nl

Aabo Trading Breda B.V.
T:088-9965590, bred@aabo.nl
Aabo Trading Cuijk B.V.
T:088-9965525, cuij@aabo.nl
Aabo Trading Den Haag B.V.
T:088-9965605, haag@aabo.nl
Aabo Trading Deventer B.V.
T:088-9965560, deve@aabo.nl

Aabo Trading Drachten B.V.
T:088-9965505, drac@aabo.nl
Aabo Trading Eindhoven B.V.
T:088-9965530, eind@aabo.nl
Aabo Trading Haarlem B.V.
T:088-9965610, haar@aabo.nl
Aabo Trading Maastricht B.V.
T:088-9965585, maas@aabo.nl

Aabo Trading Nijmegen B.V.
T:088-9965520, nijm@aabo.nl
Aabo Trading Roermond B.V.
T:088-9965595, roer@aabo.nl
Aabo Trading Tilburg B.V.
T:088-9965575, tilb@aabo.nl
Aabo Trading Utrecht B.V.
T:088-9965515, utre@aabo.nl

Aabo Trading Zoetermeer B.V.
T:088-9965510, zoet@aabo.nl
Aabo Trading Zwijndrecht B.V.
T:088-9965540, zwij@aabo.nl
Aabo Trading Zwolle B.V.
T:088-9965565, zwol@aabo.nl